

## رمال منطقة رأس النقب الأردنية و امكانية استغلالها في الصناعات الزجاجية والمواد المرشحة

أ.د. عصام صالح جلهم<sup>1</sup>, م. عمر الطاهات<sup>2</sup>, م. ايمان الضرابعة<sup>3</sup>

1 الجامعة الأردنية , قسم الهندسة الصناعية

2, 3 سلطة المصادر الطبيعية , قسم معالجة و تركيز الخامات المعدنية .

### ملخص البحث

الاحتياطي الكبير المتوفر من خامات الرمل الزجاجي المتواجدة في منطقة رأس النقب يستحق البحث و الدراسة لأستخدامه في العديد من الصناعات.

في هذا البحث تم دراسة الخصائص الفيزيائية و الكيميائية و الميكانيكية للرمال الزجاجية الأردنية في منطقة رأس النقب و تم تحليل عدة عينات من مواقع مختلفة لمعرفة نوع الشوائب المرافقة لها ونسبها و امكانية التخلص منها بطرق المعالجة و التراكيز الصحيحة و الأقل تكلفة.

حيث تم اقتراح مخطط (flow chart) لمعالجة و تنقية خامات رمال السيليكا الأردنية و التركيز على الطرق الفيزيائية باستخدام طريقة التدرج الحبيبي و الغسل , وقد أظهرت النتائج أن نسبة اكسيد السيلكون  $SiO_2$  قد ارتفعت الى 99.68 % و انخفضت نسبة الشوائب الغير مرغوب بها مثل اكسيد الحديد  $Fe_2O_3$  الى 0.013% و بعد مقارنة النتائج بالموصفات العالمية المستخدمه في الصناعات المختلفة خاصة الزجاج و المرشحات تبين انه بالأمكان استغلال الرمال الزجاجية الأردنية صناعيا.

## المقدمة

دعم الاقتصاد وقوته لأي بلد يعتمد على مدى استثمارها في مشاريع مواردها الطبيعية واستغلالها لثرواتها المحلية واستخدامها في الصناعات المختلفة من هذا المبدأ يجب علينا دراسة امكانية استغلال الثروات الطبيعية صناعيا لذلك تم دراسة خامات الرمل الزجاجي المتواجد بكميات كبيرة جدا في عدة مناطق وتم اختيار منطقة رأس النقب لتعرف على الخصائص الفيزيائية والكيميائية و امكانية معالجتها والتخلص من الشوائب المرافق لها بطرق تكنولوجيا معالجة وتركيز الخامات المعدنية للوقوف على المواصفات الصناعية ومطابقتها للواقع.

الرمل الزجاجي هو من الرمال الصناعية وهو تعبير صناعي يطلق على الرمال التي تحتوي على نسبة عالية من ثاني اكسيد السيليكون  $SiO_2$  وتدخل في العديد من الصناعات وتصنف الرمال حسب استخدامها الصناعي كرمال الزجاجي , رمل الترشيح ورمال السباكة وكل صناعة بحاجة الى مواصفات صناعية خاصة بها من حيث الحجم الحبيبي , الشكل والنقاوة.

وقد اعتمد هذا البحث على الدراسات الجيولوجية والمسح الشامل للخامات المعدنية الداخلة في مختلف الصناعات المحلية وتبين ان هناك احتياطي كبير من هذه الخامات يتواجد في منطقة رأس النقب .

## وصف مشروع

استنادا للدراسات الجيولوجية المختلفة فقد تم اخذ 50 عينة ممثلة لمختلف المواقع وتحليلها لمعرفة محتواها والشوائب المرافق لها باستخدام جهاز حيود الاشعة السينية Random X-ray Diffraction ذو القدرة على تحديد العناصر الغير مرغوب بها مثل  $Fe_2O_3$  ,  $Al_2O_3$  وبناءا على ذلك تم اختيار مخطط لتنقية ومعالجة هذه الرمال بالاعتماد على عمليات الفصل والتركيز. حيث تم دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية مثل التدرج الحبيبي , الكثافة , الطراوة , الحموضة ,..... الخ

## مناقشة النتائج:

من الجلي التطرق في هذه الدراسة إلى التدرج الحبيبي الذي يلعب دورا رئيسيا في تخفيض نسبة الشوائب حيث تبين من خلال تقسيم احجام الحبيبات الى مستويات (Ranges) و فحصها ودراستها بأن الحبيبات ذات القياسات الكبيرة و التي تبلغ نسبتها 1% تقريبا والحبيبات الناعمة التي يبلغ نسبتها تقريبا 3% تحتوي على نسب عالية من الشوائب تؤدي الى خفض نسبة من الحجم الكلي وبالاطلاع على جدول رقم (1) نلاحظ ان نسبة  $SiO_2$  تتراوح بين 95.5-98.32% وبعد التخلص من هذه الحبيبات وكما هو مبين في المخطط (flow chart) رقم (1) فإن ما يتبقى من الحبيبات التي يتراوح حجمها من 0.1-0.63% هو ما نسبته 96% حيث ان هذه الاحجام هي الحجم المناسب لحبيبات الرمل الذي يستخدم في الصناعة (10,11). وأن نسبة احتوائها  $SiO_2$  على يتراوح بين 95.5-99.4% الا ان نسبة الشوائب مثل  $Fe_2O_3$  لم تنخفض حيث بقيت تتراوح 0.02-0.05%.

لذلك كان لا بد من العمل على معالجة هذه الشوائب وبعد البحث والدراسة تم اقتراح مخطط (flow chart) لمعالجة وتنقية خامات الرمال الزجاجية الاردنية في منطقة رأس النقب بناءا على التحاليل الكيميائية المبينة في جدول رقم (1) للحصول على الحجم الحبيبي المناسب لمختلف الصناعات, وقد بينت النتائج ان المعالجة بهذه

الطريقة قد عملت على تنقية الرمال الزجاجية الاردنية من الشوائب غير لامرغوب بها وخاصة  $Fe_2O_3, Al_2O_3$  وهذا الواضح من نتائج التحليل الكيميائي المبينة في جدول رقم (3) .

أخذين في عين الاعتبار النسب الواردة في (2و3) للرمال الزجاجية ومع الصفات المستعملة في الفلترة في (4,11) وتتلخص هذه الطريقة في التنخيل الاولي للرمال والتخلص من الاحجام التي يزيد قطرها عن 1mm ثم نقلها الى جهاز التكسير. ويستخدم هذا الجهاز للأحجام الكبيرة التي يزيد حجمها عن 2mm وبعد ذلك يتم تمريرها على المناخل. ويتم نقل هذه الحبيبات بواسطة الاقشنة الناقلة (conveyor belt) الى وعاء التخزين ومن ثم الى الخلاط وفيه يتم التخلص من المواد العالقة على حبيبات الرمل وذلك بفركها وخطها جيدا.

مما سبق نستنتج ان هذا المخطط يستند الى الاختيار الافضل لعمليات المعالجة وترتيبها بما يضمن الحصول على رمل زجاجي بمواصفات تضاهي المواصفات العالمية ويتخلص ذلك في جدول رقم (3) والذي يبين نتائج التحليل الكيميائي واهمها ما يلي :

1-زيادة نسبة  $SiO_2$  الى 99.48% لكافة العينات مع العلم بان هذه النسبة جيدة جدا لجميع صناعات الزجاج (3,2) والترشيح (4).

2-تقليل نسبة  $Fe_2O_3$  من 0.039-0.02% وتطابقها مع المواصفات العالمية (11)

3- تخفيض نسبة  $Al_2O_3$  من 0.2-0.9% بعد المعالجة (11و4) والمبينة في جدول رقم (3) في ضوء ما سبق نلاحظ ان خصائص خامات الرمال الزجاجية الاردنية في منطقة رأس النقب بعد المعالجة والتنقية تتطابق في تركيبها الكيميائي مع ما تتطلبه صناعات الزجاجية من تركيب كيميائي لخامات الرمال والمبينة في (2,3) و الخصائص المستخدمة في الفلترة (4,11).

هذا ويمكن استخدامها كمواد مرشحة نظرا لتماشيها مع خصائص الرمال البريطانية المستخدمة للفلترة وهذا موضوع في الجدول رقم (5).

#### التوصيات

1-زيادة نسبة  $SiO_2$  الى 99.48% وتخفيض نسبة  $Al_2O_3$  من 0.2-0.9% وذلك باستخدام المخطط المقترح لعمليات التركيز و المعالجة المرافق (flow chart).

2-الرمل الذي تم معالجته يستخدم لأغراض الصناعات الزجاجية و الفلترة.

- [1] قاسم العمري (1993) ,الخدمات المعدنية المحلية الداخلة في الصناعات الاردنية, المؤتمر الدولي الاول لاستخدام المواد المحلية في التطبيقات الصناعية , تحرير أ.د. روجي شريف, نقابة المهندسين الاردنيين والجامعة الاردنية ,عمان-الاردن,6-8 ايلول:1-58(1993).
- [2] Lylle, A.K.,” Glass Composition”, Handbookof glass, Books for Industry, Inc., New York (1974).
- [3] Wyatt, O.H. and Dew – Huges, D.M,” Metals, Ceramics, And Polymers,” Cambridge press (1974).
- [4]Ronald, L.D. “Theory and practice of water and waste water treatment “, John Wiley and Sons Inc., (1997).
- [5]Khreis .R. Al-Omary, B., And Melhim, O.A., The Jordanian Silica Sand Atlas, Royal Scientific Society, Amman – Jordan (1993 a).
- [6] Khreis .R. Evaluation Of Jordanian Silica Sand for modeling in the foundry industry – shell process, the first international conference on implementing local materials in industrial application ,Ed.Prof. R.Sharif, Jordanian Eng. . Association & The University Of Jordan, Amman-Jordan, 6-8 sept : 254-311,(1993b).
- [7] Khreis .R. Al-Omary, B., and Melhim, O.A., Sand ModelingManual, Royal Scientific Society, Amman-Jordan (1993c).
- [8] Abu-Safiah, Properties of Foundry Sands Critical Review, Jordan Silica Sand Classifications or Foundry Purposes Workshop (6), Rss –Amman-Jordan, (1993).
- [9] Issam S. Jalham, Jordanian Silica Sand & Cement as Reinforcement Material for Polystyrene Matrix Composites, accepted for publication in Journal “Dirasat”, University Of Jordan, vol .26, no.2, (1999).
- [10] Ives, K.G, Testing of filter media,J. Water Straqua vol.39 no.3:144-150, (1990).
- [11] Ives, K.G, Water filtration through granular material, J. Industrial mineral vol.9, no.3:111-145, (1993).

جدول (1): نتائج التحليل الكيميائي لخمسون عينة ممثلة لخامات الرمل الزجاجي لمنطقة رأس النقب /الأردن

	SiO <sub>2</sub> %	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	TiO <sub>2</sub> %	CaO %	MgO %	K <sub>2</sub> O %	Na <sub>2</sub> O %	L.O.I %
Min	95.5	0.61	0.015	0.061	0.015	0.02	0.03	0.02	0.33
Max	98.31	2.62	0.052	1.23	0.1	0.15	0.17	0.21	1.12

جدول (2): نتائج التحليل الكيميائي بعد تخيل العينات والحصول على الحجم الحبيبي

mic0.63-0.1

	SiO <sub>2</sub> %	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	TiO <sub>2</sub> %	CaO %	L.O.I %
Min	97.57	0.3	0.02	0.05	0.011	0.031
Max	99.4	1.3	0.05	0.29	0.31	0.61

جدول (3): نتائج التحليل الكيميائي بعد المعالجة

	SiO <sub>2</sub> %	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	CaO %	MgO %	K <sub>2</sub> O %	Na <sub>2</sub> O %	L.O.I %
Before treatment	98.5	0.9	0.039	0.1	0.02	0.009	0.04	0.4
After treatment	99.48	0.2	0.02	0.069	0.01	0.02	0.08	0.062


جدول (4): الخصائص الميكانيكية والفيزيائية و الكيميائية للرمل الزجاجي

الخاصية	مقدارها
درجة الحموضة	8.8
التآكل %	0.134-0.23
الكثافة (كغم/م <sup>3</sup> )	2657.4
الصلابة حسب مقياس moh	7 درجة
المسامية	0.43
قابلية الانحلال في الحوامض %	0.11-0.22

جدول (5): مقارنة خصائص الرمال الزجاجية الاردنية مع خصائص الرمال الزجاجية البريطانية المستخدمة للفلتر

The 6th Jordanian International Mining Conference

الخاصية	رمال رأس النقب الأردنية	الرمال البريطانية
الفحص الميكروسكوبي	نظيفة بلورية بيضاء متسقة متجانسة شبه دائرية, الزاوية بتكور 0.87	نظيفة بلورية غير شفافة بيضاء متسقة متجانسة كوارتز, الزاوية بتكور 0.75
الذائبية في الحوامض الصلابة	نقص الوزن=0.13-0.26%	نقص الوزن=0.1%
التآكل	نقص الوزن=0.132-0.14%	نقص الوزن=0.13-0.17%
التكور	0.87	0.78-0.7
معامل الاتساق	(0.19,0.28,0.36) (1.91,1.59,1.36)	(0.95) (1.3)
كثافة (كغم/م <sup>3</sup> )	2657	2650
المسامية	0.42	0.50-0.47



مخطط رقم (1) معالجة وتركيز الخامات