



المملكة الاردنية الهاشمية

ورقة عمل مقدمة الى مؤتمر التعدين الاردني الدولي الثامن
الذي سيعقد في عمان بتاريخ 19-21 ايلول 2017

عنوان ورقة العمل

دراسة جيوتقنية على خامات حجر الترافرتين في منطقة الفيصلية/محافظة مأدبا

أعداد

المهندس نبيل صالح عديلات

<u>رقم الصفحة</u>	<u>الموضوع</u>	<u>المحتويات</u>
2	المقدمة	
3	أهداف الدراسة	
3	منطقة الدراسة	
5	طبوغرافية المنطقة	
7	جيولوجية المنطقة	
9	الأعمال الميدانية	
13	مواصفات حجر البناء	
14	الخصائص الفيزيائية والميكانيكية	
20	الخصائص الكيميائية	
22	الاستنتاجات والتوصيات	

1- المقدمة:

يعرف الترافرتين بأنه صخر رسوبي كيميائي المنشأ، يتكون في الغالب من كربونات الكالسيوم، ويترسب الترافرتين نتيجة فقدان غاز ثاني أكسيد الكربون من المياه الساخنة أو الباردة نتيجة لانخفاض الضغط والحرارة المفاجئ بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى المساعدة في عملية الترسيب.

تعتبر رواسب الترافرتين من المياه الساخنة هي الأوسع انتشاراً، وتنتمي بدرجة مسامية عالية، كما يعتبر الكالسيات المكون الأساسي لها أما المكونات الأخرى فتشمل: الكوارتز، واكاسيد الحديد، والمنغنيز، والبازلت، بالإضافة إلى المعادن الطينية.

يستخدم الترافرتين في أعمال الديكور وكسوة جدران الأبنية من الداخل والخارج وأعمال الأرضيات المكشوفة وغير مكشوفة وكذلك في بعض الأعمال الإنسانية الأخرى.

2- أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى الكشف عن خامات الترافرتين في منطقة الدراسة ومعرفة الخواص الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية وكافة الموصفات لصخور الترافرتين وإمكانية اعتمادها كموقع مناسب لإنتاج حجر الترافرتين ضمن الموصفات المعتمدة محلياً لما في ذلك من اثر على تشجيع الاستثمار في هذا القطاع وتنظيم العمل فيه بدل العمل العشوائي وما ينتج عن ذلك من أضرار اقتصادية وبيئية، والمحافظة على هذه الصخور من الهدر كونها مصدر طبيعي غير متجد.

3- منطقة الدراسة:

تقع منطقة الدراسة في القطعة الحرجية رقم (29) حوض (18) من أراضي قرية الفيصلية/ محافظة مادبا وهي خالية من الأشجار والمباني وتقع ضمن الإحداثيات التالية:

<u>N</u>	<u>E</u>
211352	1133371
211554	1133166
210493	1132654
210698	1132469

تبعد منطقة الدراسة حوالي 55 كم جنوب غرب العاصمة عمان، وتشكل جزءاً من المنحدرات الشرقية للساحل الشمالي الشرقي للبحر الميت وهي ضمن امتدادات وادي زرقاء ماعين حيث يمتد هذا الوادي على طول صدع

يتجه شمالاً/شمال-شرق-جنوباً/جنوب-غرب. يمكن الوصول إلى المنطقة من الجهة الشمالية والشرقية من الطريق المعبد الممتد من مادبا باتجاه جبل نبو-المغطس حيث تبعد حوالي 1 كم، ويمكن الوصول إلى القطعة أيضاً عن طريق عمان-الرامة من الجهة الشمالية للقطعة على بعد حوالي 1.5 كم من الشارع العام.




شكل رقم (1) صورة جوية للموقع

4- طبوغرافية المنطقة:

ت تكون منطقة الدراسة من مجموعة من الهضاب متوسطة الارتفاع والتي تمتد في وادي زرقاء ماعين باتجاه شمال شرق-جنوب غرب ويقل ارتفاع هذه التلال كلما اتجهنا غربا. وتتخلل المنطقة مجموعة من الأودية والتي تحدى باتجاه الساحل الشمالي الشرقي للبحر الميت، وتشكل هذه الأودية عوائق طبيعية للدخول إلى المنطقة حيث أن الطرق الترابية مقطوعة وغير سالكة وهي بحاجة إلى تجريف وإعادة فتح للوصول إلى الموقع.

يوجد في المنطقة عدة مقالع قديمة لإنتاج حجر الترافرتين (حوالي سبع مقالع) وتقدر السمكوات المتكتشفة فيها من 12-8م.




شكل رقم (2) خارطة طبوغرافية للمنطقة

5- جيولوجية المنطقة:

تتكشف في منطقة الدراسة صخور من العصر الكامبري وحتى الطباشيري العلوي كما تتكشف صخور الترافرتين على امتداد الصدع الممتد شمال/شرق – جنوب/غرب ضمن امتدادات وادي زرقاء ماعين حيث إن الصدوع في المنطقة ساعدت في تفجر ينابيع المياه الساخنة وكذلك تتكشف الصخور البركانية وصخور عصر الكامبري الرملية وصخور البيرمي والترياسي الجيري وصخور عصر الكريتاسي السفلي والكريتاسي العلوي.


ترسبت صخور الترافرتين من خروج مياه الينابيع الحارة وجريانها مما يؤدي لانخفاض الضغط والحرارة وبالتالي تحرر(فقدان) ثاني أكسيد الكربون المذاب فيها بحيث أصبحت أكثر قلوية وأدى ذلك إلى ترسيب الكالسيت المكون الرئيسي لصخور الترافرتين مع المكونات الأخرى والتي تشمل الكوارتز واكاسيد الحديد والمنغيف والمعادن الطينية وغيرها. وتظهر في المنطقة رواسب الترافرتين القديمة وهي الأقرب إلى البحر الميت وحتى حديثة الترسيب والتي تظهر باتجاه الشرق.

والشكل رقم (3) خارطة جيولوجية لمنطقة الدراسة



صورة رقم (1) تبين أماكن ترسب صخور الترافرتين

Geological and structural map of
study area Al Fesalieya _ Madaba



شكل رقم (3) خارطة جيولوجية للمنطقة (من خارطة الكرامة)

6- الأعمال الميدانية:

- تم الكشف الحسي على منطقة الدراسة من خلال عدد من الجولات الميدانية التي تم فيها انجاز المهام التالية:
- معرفة حدود المنطقة وإجراء الوصف الطبوغرافية والجيولوجي من خلال التكتشفات الظاهرة بالتعاون مع الجيولوجي رضوان الرشق من مديرية المناجم والمقالع.
- تم إحضار عينات ممثلة للطبقات الصخرية المتكتشفة في منطقة الدراسة وكان أقل ارتفاع عن مستوى سطح البحر (163)-م وأعلى ارتفاع (118)-م بفارق ارتفاع 45 متر.
والجدول رقم (1) يبين عدد العينات وأماكنها وارتفاعاتها وأنواع الفحوصات الفيزيائية والميكانيكية المطلوبة.
- تحديد موقع اخذ العينات السطحية وتعيين إحداثياتها وارتفاعاتها مع مراعاة أن تكون ممثلة للطبقات المتكتشفة.الصور رقم (2+1) تبين بعض مواقع اخذ العينات
- إحضار ما مجموعه 10 عينات كتل صخرية تمهدًا لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة عليها بالتعاون مع المهندس محمود عزام والفني فايز الشروف.
- إرسال العينات إلى منشار في القطاع الخاص لقص وتجهيز العينات حسب المواصفات الفنية للتجارب المخبرية حيث تم تجهيز العينات كما هو موضح أدناه
- الوزن النوعي والامتصاص: تم قص وتجهيز 20 عينة لإجراء هذا الفحص.
- الضغط اللامحصور: تم قص وتجهيز 20 عينة بالأبعاد ($10 \times 5 \times 5$) سم.
- التآكل السطحي: تم قص وتجهيز 16 عينة بالأبعاد ($10 \times 2 \times 1$) سم.
- سرعة الصوت: تم قص وتجهيز 19 عينة بالأبعاد ($20 \times 5 \times 5$) سم.
- معاير التمزق: تم قص وتجهيز 13 عينة بالأبعاد ($40 \times 5 \times 5$) سم.

Sample No.	Tests						N	E	Elevation (m)
	G.s and absorption	UN	Surface abrasion	Velocity	Flex ure inde x	X.R.F			
TR1	A	A	--	A	--	A+B	0210471	1132570	-153
	B	B	--	--	--				
TR2	A	A	A	A	A	--	0210508	1132593	-149
	B	B	B	B	B				
TR3	A	A	A	A	--	A+B	0210673	1132521	-158
	B	B	B	B	--				
TR4	A	A	A	A	A	--	0210810	1132669	-137
	B	B	B	B	--				
TR5	A	A	A	A	--	A+B	0211031	1132683	-130
	B	B	B	B	--				
TR6	A	A	--	A	A	--	0210995	1132959	-129
	B	B	--	B	B				
TR7	A	A	A	A	A	A+B	0211214	1133121	-120
	B	B	B	B	B				
TR8	A	A	A	A	A	--	0211244	1133048	-118
	B	B	B	B	B				
TR9	A	A	A	A	A	A+B	0210671	1132684	-148
	B	B	B	B	B				
TR10	A	A	A	A	A	--	0210545	1132615	-163
	B	B	B	B	B				

جدول رقم (1) يبين عدد العينات وأماكنها وارتفاعاتها وأنواع الفحوصات



صورة رقم (2) تبين بعض مواقع اخذ العينات



صورة رقم (3) تبين بعض مواقع اخذ العينات



صورة رقم (4) تبيان العينات بعد القص والتجهيز



صورة رقم (5) تبيان العينات بعد القص والتجهيز

7- مواصفات حجر البناء:

تصنف أحجار البناء حسب المواصفات الفنية الأردنية لحجر البناء رقم 851 لسنة 1992 إلى الأصناف الثلاث التالية وذلك وفقاً لخصائص الحجر الفيزيائية والميكانيكية وهي كما يلي: صنف أ ، ب ، ج (تقييم جيولوجي وهندسي للحجر الجيري.../الجيولوجي لطفي أبو سعد...)

كما هو مبين في جدول رقم (2)

المواصفات الفنية الأردنية لحجر البناء رقم 851 لسنة 1992

الخواص	المواصفة	صنف أ	صنف ب	صنف ج	ملاحظات
الوزن النوعي (الحد الأدنى)	ASTM C 97	2.56	2.45	2.16	عند اختبار أحجاراً لبناء بالنظر يجب أن تكون خالية من الشقوق والعيوب والفتحات والجيوب الرملية والطينية (الكمخه، والصدف، التسوس والعروق والرقش وهي جيوب صغيرة ممتلئة بمواد طباثيرية تتوزع بكثرة داخل جسم الحجر فتعييه.
امتصاص الماء (%)	ASTM C 97	3.0	4.2	7.5	
معايير التمزق (ن/مم²) (الحد الأدنى)	ASTM C 99	6.9	5.2	2.4	
مقاومة التآكل السطحي (الحد الأدنى)مم	ASTM C 241	10	10	10	
الضغط اللامحصور كغم/سم²	ASTM C 170	55	28	12	

جدول رقم (2) يبين المواصفات الفنية لحجر البناء

8- الخصائص الهندسية

8-1 الخصائص الفيزيائية والميكانيكية

نظراً لأن حجر الترافرتين يتكون في الغالب من كربونات الكالسيوم ويختلف عن الحجر الجيري الروسي باحتوائه على نسبة عالية من المسامات نتيجة ترسبيه من مياه اليابابع الحارة فقد اعتمدت في هذه الدراسة على مواصفات حجر البناء الجيري.

8-1-1 الوزن النوعي والامتصاص

يهدف هذا الفحص إلى تحديد الأوزان النوعية المختلفة للصخور (الوزن النوعي الظاهري، الوزن النوعي للعينة جافة، الوزن النوعي للعينة مشبعة) وتحديد النسبة المئوية لامتصاص الماء حيث كلما زاد الوزن النوعي وقلت نسبة امتصاص الماء كانت نوعية الصخور أفضل وزادت مقاومته للتجمد.

أجريت الفحوص على 20 عينة تمثل الطبقات الصخرية من موقع مختلف، ومن خلال تحليل نتائج العينات يتبين أن نتائج الوزن النوعي الجاف تراوحت ما بين 1.97-2.61 والمواصفة المعتمدة 2.16 كحد أدنى، حيث كانت هناك ثلاثة نتائج غير مطابقة (10A-B+9A) أما الامتصاص فتراوحت النتائج ما بين (1.07-7.03)% والمواصفة المعتمدة أن يكون الامتصاص أقل من 7.5%. كما تم تحديد نسبة المسامية ونسبة الفراغات في عينات الترافرتين حيث تعرف المسامية بأنها حجم الفراغات الموجودة في كتلة صخرية على الحجم الكلي لكتلة وتراوحت نسبة المسامية في العينات ما بين (16.17-2.86) أما نسبة الفراغات فتعرف بحجم الفراغات على حجم المواد الصلبة في الصخور وتراوحت ما بين (13.92-2.78) وهي نسب مقبولة باستثناء العينة رقم (10) كون هذه الصخور تتميز بوجود الفراغات فيها ولها استعمالات تتوافق مع مساميتها. وكانت النتائج حسب الجدول رقم (3)

S. No		Dry Gs	Sat Gs	App Gs	Absorption%	Porosity%	Void ratio%
1	A	2.34	2.38	2.45	1.97	4.83	4.61
	B	2.42	2.46	2.52	1.51	3.79	3.65
2	A	2.33	2.44	2.61	4.55	11.89	10.63
	B	2.39	2.49	2.66	4.18	11.11	10.00
3	A	2.49	2.55	2.66	2.68	7.14	6.67
	B	2.54	2.60	2.68	2.03	5.45	5.16
4	A	2.59	2.62	2.66	1.12	2.97	2.88
	B	2.57	2.62	2.71	1.87	5.07	4.82
5	A	2.42	2.48	2.58	2.53	6.53	6.13
	B	2.46	2.52	2.61	2.26	5.88	5.56
6	A	2.50	2.54	2.61	1.61	4.21	4.04
	B	2.52	2.56	2.62	1.46	3.81	3.67
7	A	2.59	2.62	2.67	1.07	2.86	2.78
	B	2.61	2.64	2.68	1.09	2.93	2.84
8	A	2.55	2.61	2.69	2.02	5.45	5.16
	B	2.58	2.63	2.70	1.71	4.63	4.42
9	A	2.08	2.11	2.15	1.40	3.01	2.92
	B	2.46	2.52	2.61	2.21	5.77	5.45
10	A	1.97	2.11	2.29	6.98	15.98	13.78
	B	1.98	2.12	2.30	7.03	16.17	13.92

جدول رقم(3) الخواص الفيزيائية للعينات

8-1-2 قياس سرعة الصوت:

وهو تحديد سرعة الصوت في الصخر فهي عالية في الصخور المتماسكة والقاسية وتنقص في الصخور كلما زادت المسامية ودرجة التجوية.

أجريت الفحوصات على 19 عينة تراوحت نتائج سرعة الصوت ما بين 4031-5822 م/ث علماً بـان سرعة الصوت في الحجر الجيري تتراوح ما بين 2500-6000 م/ث. كانت النتائج حسب ما هو مبين في الجدول رقم(4).

S. No		L cm	Time μsec	Velocity m/sec
1	A	19.6	37.5	5227
	B	20.13	39.3	5122
2	A	20.09	38.6	5205
	B	20.01	38.4	5211
3	A	19.99	37.4	5345
	B	20.18	39.7	5083
4	A	19.92	34.4	5791
	B	19.91	34.2	5822
5	A	19.71	39.2	5028
	B	19.73	36.2	5450
6	A	19.54	36.2	5398
	B	19.87	36.5	5444
7	A	20.11	35.7	5633
	B	19.83	35.3	5618
8	A	20.15	35.9	5613
	B	20.19	35.5	5687
9	A	19.82	35.1	5647
	B	19.79	34.7	5703
10	A	20.08	49	4098
	B	19.35	48	4031

جدول رقم(4) نتائج قياس سرعة الصوت

3-1-8 قوة الضغط اللامحصور:

يهدف هذا الفحص تحديد الإجهاد العامودي الذي تتحمله عينات الصخور المختلفة والذي من خلاله يمكن تحديد إجهاد القص ومقدار التماسك والذين يفيدان في تحديد قوة العينة الصخرية.

أجري الفحص على 20 عينة كانت نتائجها تراوحت النتائج ما بين 68.36-325.80 كغم/سم² علماً بـان المواصفة المعتمدة أن لا تقل قوة التحمل عن 120 كغم/سم²، حيث كانت ثلاثة عينات خارج المواصفة (10A-B+1A) كما

هو مبين في الجدول رقم(5)

Sample no.		AREA (CM ²)	LOAD (KN)	LOAD (kg)	Unconfined compression strength kg/cm ²
1	A	23.47	24.50	2498.3	106.45
	B	23.81	35.50	3619.9	152.02
2	A	21.60	37.90	3864.7	178.90
	B	22.46	69.50	7086.9	315.48
3	A	22.27	36.00	3670.9	164.81
	B	22.84	63.50	6475.1	283.45
4	A	22.23	30.50	3110.1	139.90
	B	23.30	62.00	6322.1	271.34
5	A	23.20	40.40	4119.6	177.60
	B	23.89	38.50	3925.8	164.32
6	A	22.85	73.00	7443.8	325.80
	B	26.01	57.00	5812.3	223.51
7	A	23.57	45.00	4588.7	194.68
	B	23.23	55.80	5689.9	244.95
8	A	22.47	55.50	5659.3	251.83
	B	23.65	55.20	5628.7	238.03
9	A	23.51	56.10	5720.5	243.30
	B	23.28	49.90	5088.3	218.56
10	A	23.72	15.90	1621.3	68.36
	B	23.47	17.10	1743.7	74.28

جدول رقم(5) يبين نتائج الضغط اللامحصور

4-1-8 مقاومة التآكل السطحي:

يهدف هذا الفحص إلى تحديد تآكل الحجر الجيري المستخدم في الأرضيات وأعمال الرصف باستخدام قرص معدني يدور بشكل متزامن على سطح العينة الذي يجب أن يكون ناعم ومصقول، وتستخدم مادة الرمل الزجاجي المغسول والماء من منخل حجم 500 ميكرون ومتبقى على منخل حجم 210 ميكرون. يحسب تآكل العينة بمعرفة طول الشق(ملم) الناتج عن احتكاك القرص بالعينة.

أجريت الفحوصات على 16 عينة مختلفة وترواحت أطوال الشقوق في فحص التآكل السطحي ما بين (29.08-49.50)مم. كما هو مبين في الجدول رقم(6)

Surface abrasion			
Sample no.	Length of sample (mm)		Average groove length (mm)
	A	B	
TR2	36.70	35.08	35.89
TR3	28.16	29.97	29.08
TR4	30.80	31.35	31.07
TR5	39.13	37.45	38.29
TR7	36.42	35.17	35.79
TR8	35.55	35.27	35.41
TR9	36.12	36.87	36.49
TR10	47.36	51.64	49.50

(رقم 6)

جدول

نتائج فحص التآكل السطحي

5-1-8 معاير التمزق:

يهدف هذا الفحص إلى تحديد قوة مقاومة الحجر الطبيعي للثني، وذلك بتحميل العينة باستخدام قوالب تضمن أن تكون القوة الضاغطة عمودية فقط حيث يكون الحمل مركزياً ويترافق بمعدل ثابت.

أجريت الفحوصات على 13 عينة مماثلة وتراوحت نتائج معاير التمزق ما بين (3.12-14.88) ميجا باسكال علماً أن المواصفات المعتمدة للحجر الجيري أن لا تقل عن 3.40 ميجا باسكال حيث إن عملية الكسر تمت لمعظم العينات من المنتصف أو إزاحة قليلة وبشكل عامودي تقريباً باستثناء العينة رقم (10). كما هو مبين في الجدول رقم (7).

Sample no.		l (cm)	b (cm)	d (cm)	p (KN)	R (MPa)
2	A	30	4.7	4.84	2.0	8.17
	B	30	4.68	4.71	2.0	8.67
4	A	30	5	4.65	2.0	8.32
6	A	30	4.86	4.56	2.5	11.13
	B	30	4.56	5	2.0	7.89
7	A	30	4.9	4.69	2.8	11.69
	B	30	4.86	4.55	3.0	13.42
8	A	30	5	4.68	2.8	11.51
	B	30	5	4.68	2.8	11.51
9	A	30	5.05	4.74	3.1	12.29
	B	30	4.94	4.76	3.7	14.88
10	A	30	4.74	4.81	1.0	4.10
	B	30	4.91	4.85	0.8	3.12

جدول رقم (7) يبين نتائج فحص معاير التمزق

8-2 الخصائص الكيميائية:

1-2-8 فحص جهاز الأشعة السينية المطيافي (X.R.F)

ويستخدم لتحديد النسبة المئوية للاكاسيد الرئيسية (Major Oxides)

من خلال التحليل الكيميائي للعناصر والاكاسيد لخمس عينات مماثلة لطبقات الترافرتين في منطقة الدراسة تراوحت نسبة أكسيد الكالسيوم ما بين (42.7-55.6)%، ونسبة السليكا ما بين (23.8-0.0)%، واكاسيد الحديد ما بين (0.5-0.75)%، وأكسيد الألمنيوم ما بين (0.012-1.49)%

2-8 قياس درجة البياض

يهدف هذا الفحص إلى تحديد درجة نقاوة العينات الصخرية، كما أن اللون والتجانس في صخور الترافرتين لها أهمية كبيرة في تحديد صفة الاستخدام حيث أن الصخور ذات الألوان الفاتحة لها استعمالات تختلف عن الألوان الغامقة. تراوحت درجة البياض ما بين (58.70-69.60) والجدول رقم (8) يبين نتائج التحاليل الكيميائية للعينات

ودرجة البياض

Major Oxides	Sample number				
	1 A+B	3 A+B	5 A+B	7 A+B	9 A+B
Fe ₂ O ₃	0.50	1.49	0.52	1.16	1.17
MnO	0.005	0.040	0.010	0.030	0.030
TiO ₂	0.00	0.070	0.050	0.020	0.008
CaO	55.60	50.10	42.70	54.50	55.20
K ₂ O	0.00	0.065	0.00	0.00	0.00
P ₂ O ₅	0.00	0.04	0.00	0.02	0.01
SiO ₂	0.00	7.11	23.8	0.97	0.09
Al ₂ O ₃	0.012	0.750	0.230	0.240	0.062
MgO	0.00	0.38	0.00	0.18	0.00
Na ₂ O	0.00	0.036	0.00	0.00	0.00
L.O.I.	43.10	39.80	32.60	42.90	42.70
Whiteness	69.20	64.50	69.60	66.60	58.70

جدول رقم (8) يبين نتائج التحاليل الكيميائية لبعض العينات



صورة رقم (6) تبيّن بعض استخدامات الترافرتين



صورة رقم (7) تبيّن بعض استخدامات الترافرتين

9- الاستنتاجات والتوصيات

نستخلص مما سبق الاستنتاجات والتوصيات التالية:

- إن نتائج الفحوصات الفيزيائية والميكانيكية التي أجريت على العينات السطحية لمنطقة الدراسة والطبقات الصخرية المتكشفة فيها دلت على مطابقة العينات لمواصفات حجر البناء المعتمدة باستثناء عينة واحدة (رقم 10) حيث أن هذه العينة أخذت من أعلى طبقة على طرف المنطقة من الجهة الغربية ومن مستوى 163 متر تحت سطح البحر.
- إن قوة الضغط اللامحصور لمعظم العينات مطابق لمواصفات الحجر المعتمدة وهو ما يعطي مؤشر على قساوة العينات.
- نسبة العينات المطابقة للمواصفة القياسية الأردنية هي 95% من حيث امتصاص الماء.
- الدراسة شملت الطبقات المتكشفة فقط وبفارق ارتفاع 45 متر بين أعلى وانخفاض نقطة أخذت منها العينات علما بوجود امتداد عامودي لطبقات صخور الترافرتين، وهناك دراسات سابقة أجرتها سلطة المصادر الطبيعية قدرت كميات الاحتياطي في منطقة زرقاء ماعين بحوالي 20 مليون طن متري (خامات الترافرتين في الأردن /م.خليل رواشدة).
- بناءاً على ما سبق واستناداً على الكشف الميداني ونتائج الخواص الفيزيائية والميكانيكية والتحاليل الكيميائية التي أجريت على عينات الترافرتين الممثلة لمنطقة الدراسة أوصي باعتماد القطعة الحرجية رقم (29) حوض (18) من أراضي قرية الفيصليه/ محافظة مادبا كمنطقة لاستخراج خامات الترافرتين حسب القوانين والأنظمة سارية المفعول. وبناءاً على هذه الدراسة تم اقرارها كمنطقة محمية وبديلة لاستخراج الترافرتين والمجال مفتوح للاستثمار فيها.